



Vitrage 1	PLANICLEAR (4 mm) Recuit
Cavité 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
Vitrage 2	ECLAZ ONE PLANICLEAR (4 mm) Recuit

GLASSOLUTIONS
GIRAUDEAUX MARIE

marie.giraudeau@saint-gobain.com

	FACTEURS LUMINEUX	CIE (15-2004)
	Transmission lumineuse (TL %)	79,7 %
	Réflexion extérieure (RLe %)	14,8 %
	Intérieure (RLi %)	15,8 %

	FACTEURS SOLAIRES	EN410 (2011-04)
	Facteur Solaire (g)	0,5989
	Coefficient d'ombrage (SC)	0,6884

	RENDU DE COULEUR	CIE (15-2004)
	Transmission (Ra)	98,2
	Reflexion (Ra)	93,2

	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	EN356
	Résultat :	NPD

	FACTEURS ÉNERGÉTIQUES	EN410 (2011-04)
	Transmission (Te)	53 %
	Réflexion (Ree)	32,3 %
	Intérieure (Rei)	33,5 %
	Absorption (AE1)	7,1 %
	Absorption (AE2)	7,7 %

	TRANSMISSION THERMIQUE	EN673 (2011-04)
	Ug	1,042 W/m ² .K
	0° par rapport à la position verticale	

	TAILLE DE FABRICATION	
	Épaisseur nominale	24,0 mm
	Poids	20,0 kg/m ²

	RÉSISTANCE AU CHOC PENDULAIRE	EN12600
	Résultat :	NPD

	ACOUSTIQUE	EN12758
	Valeurs acoustiques selon la norme EN 12758 provenant d'un organisme notifié -	Rw(C;Ctr) = 31(-1;-4) dB
	OITC (ASTM E1332)	N/A
	STC (ASTM E413)	N/A